



SIGILLANTI ACRILICI

ACRILICO SIGILLANTE EFFETTO INTONACO

SIGILLANTE ACRILICO EFFETTO INTONACO è un sigillante acrilico monocomponente, appositamente formulato **per ricreare l'effetto dell'intonaco civile**, cioè della malta fine.

SIGILLANTE ACRILICO EFFETTO INTONACO ha un'ottima adesione ai materiali porosi, anche se temporaneamente umidi.

SIGILLANTE ACRILICO EFFETTO INTONACO è **sovraverniciabile** con le comuni pitture o smalti per la casa, per interni ed esterno.

SIGILLANTE ACRILICO EFFETTO INTONACO ha un'ottima resistenza agli agenti atmosferici.

SETTORI DI APPLICAZIONE

SIGILLANTE ACRILICO EFFETTO INTONACO viene utilizzato per riempire crepe, fessure e fori in facciate, pareti e soffitti, per giunti di raccordo tra muro e telaio di porte e finestre.

APPLICAZIONE

SIGILLANTE ACRILICO EFFETTO INTONACO si applica a superfici pulite, esenti da polvere ed unto.

- Staccare eventuali parti non aderenti.
- Si consiglia di mascherare per una esatta profilatura dei bordi (rimuovere immediatamente dopo l'applicazione).
- Tagliare l'ugello nel diametro desiderato.
- Si estrude con pistola manuale o ad aria compressa.
- Applicare sul fondo del giunto del materiale isolante (nastro adesivo); se il giunto è profondo, tamponare con materiale di riempimento (**Saratoga JOINT•FILLER** o plastica espansa).
- Il sigillante applicato deve essere protetto dalla pioggia o dall'acqua in genere, subito dopo l'applicazione, per 2 ore in un ambiente caldo, e per almeno 24 ore in un ambiente freddo.

Pulizia immediata con acqua; quando indurito si toglie con una lametta.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Peso specifico		1,76
Consistenza		tixotropica
Estrudibilità	g/min.	100-120
Tempo di lavorabilità	minuti*	10-15
Velocità di indurimento	settimane*	1-2
Temperatura di applicazione	°C	+5 +40
Resistenza a trazione	MPa	1,3
Modulo elastico 100%	MPa	0,5
Allungamento a rottura	%	150
Durezza Shore A	°	35
Recupero elastico	%	>70
Movimento di lavoro	%	6
Resistenza alla temperatura	°C	-30 +80

* a 23°C e 50% Umidità Relativa.

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a +20/25°C. Teme il gelo.

PRIMER

SIGILLANTE ACRILICO EFFETTO INTONACO generalmente non richiede primer sui più comuni supporti porosi utilizzati in edilizia. Nel caso di superfici molto porose, si consiglia di trattare preventivamente con **SIGILLANTE ACRILICO EFFETTO INTONACO** diluito in acqua nel rapporto: 1 parte di prodotto e 2 parti di acqua.

LIMITAZIONI

Nel caso delle seguenti applicazioni, si raccomanda l'utilizzo di **Saratoga SILICONE SIGILLANTE NEUTRO**:

- Su superfici metalliche non verniciate.
- In giunti costantemente immersi in acqua.
- In giunti con movimento di lavoro superiore al 6%.

NOTE

Conservare fuori della portata dei bambini.

COLORI DISPONIBILI

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore RAL indicato)



DESCRIZIONE	CONTENUTO	CODICE PRODOTTO	IMBALLO PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
EFFETTO INTONACO BIANCO	ml. 310	85.201.001	15	8 005860 852013	
EFFETTO INTONACO GRIGIO	ml. 310	85.201.002	15	8 005860 892835	