

Ultrabond TX57



Adesivo con eccellente e rapida presa iniziale per pavimentazioni tessili e in linoleum



CAMPI DI APPLICAZIONE

Adesivo con eccellente tack iniziale a fresco, veloce e tenace presa, idoneo per l'incollaggio all'interno di pavimenti tessili con rovescio di ogni tipo (juta, polipropilene, Action-Bac®, tessuto, lattice, schiuma, feltro, ecc.) e agugliati su tutti i normali sottofondi assorbenti e stabili all'umidità usati in edilizia. Idoneo anche per la posa di linoleum con retro in juta naturale.

Indicato per:

- traffici e carichi normali e intensi in ambienti residenziali e commerciali (uffici, hotel, auditorium, biblioteche, ristoranti, aeroporti, ecc.);
- carico di sedie a rotelle in conformità alla EN 12529;
- sottofondi riscaldanti;
- posa su materassini acustici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ultrabond TX57 è un adesivo acrilico in dispersione acquosa, che si presenta sotto forma di pasta di colore beige scuro pronta all'uso.

Proprietà del prodotto:

- molto facile da applicare;
- eccellente bagnatura del retro dei rivestimenti;
- elevato tack iniziale anche a fresco;

- rapido sviluppo della presa;
- veloce formazione del filo;
- forte e tenace presa finale;
- idoneo per aree esposte al transito di sedie a rotelle secondo EN 12529;
- privo di solventi;
- non infiammabile.

AVVISI IMPORTANTI

- Posare alle temperature prescritte, normalmente comprese tra +15°C e +35°C.
- Non posare su sottofondi non isolati da eventuale risalita di umidità.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del sottofondo

I sottofondi devono essere uniformemente asciutti, assorbenti, piani, meccanicamente resistenti, privi di polvere, parti asportabili, fessurazioni, vernici, cere, oli, ruggine, tracce di gesso e prodotti che possano nuocere all'aderenza.

Su sottofondi non assorbenti, applicare una lisciatura di almeno 2 mm di spessore.

Il contenuto di umidità deve essere quello prescritto: per i sottofondi cementizi al massimo 2%-2,5%, per quelli a base gesso o anidrite al massimo 0,5%.

Si devono, in ogni caso rispettare le informative vigenti nei singoli paesi.

Ultrabond TX57



Stesura di Ultrabond TX57 con spatola dentata



Forte e tenace presa iniziale di Ultrabond TX57

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza:	pasta cremosa
Colore:	beige scuro
Massa volumica (g/cm ³):	1,45
pH:	8,5

DATI APPLICATIVI (a +23°C - 50% U.R.)

Temperatura di applicazione permessa:	da +15°C a +35°C
Tempo di attesa:	0-20 min
Tempo aperto:	20-30 min
Pedonabilità:	dopo 3-5 ore
Messa in esercizio:	24-48 ore

PRESTAZIONI FINALI

Adesione per PEEL a 90° secondo EN 1372 (N/mm): - moquette con retro Acion-Bac®: - moquette con retro in schiuma: - moquette con retro in lattice: - agugliato: - linoleum con retro in juta naturale:	conforme a EN 14259
--	---------------------

È inoltre indispensabile accertarsi che non vi sia risalita di umidità.

Massetti galleggianti sopra strati di alleggerimento di coibentazione e massetti su terrapieno devono essere desolidarizzati mediante una barriera a vapore.

Per riparare fessure del sottofondo, consolidare massetti, realizzare massetti ad asciugamento rapido e livellare i piani di posa, si consiglia di consultare la relativa sezione del catalogo MAPEI e del quaderno tecnico o contattare il Servizio di Assistenza Tecnica MAPEI.

Stesura dell'adesivo

Ultrabond TX57 è pronto all'uso e non è necessaria alcuna preparazione. Mescolare bene l'adesivo nel fustino prima dell'uso. Stendere la quantità di adesivo necessaria sul supporto, usando la spatola dentata adeguata.

Posa dei pavimenti

Seguire le istruzioni del produttore per quanto riguarda la tecnica di posa.

La posa potrà avvenire una volta trascorso

il tempo di attesa (0-20'), nel rispetto della quantità di applicazione, condizioni climatiche, assorbimento del sottofondo e tipo di rivestimento, facendo attenzione a non superare il tempo aperto (20-30' minuti) per garantire una idonea bagnatura del retro del rivestimento stesso.

Effettuare la posa mentre lo strato di adesivo è ancora fresco: le righe di adesivo devono essere schiacciate.

Evitare la formazione di bolle d'aria, massaggiando accuratamente il rivestimento al fine di assicurare un buon trasferimento dell'adesivo sul retro.

Evitare stress eccessivi sulle giunte. A distanza di alcuni minuti dalla posa, è necessario rullare o massaggiare nuovamente il pavimento.

Nota: il tempo di attesa e il tempo aperto possono subire variazioni in funzione della temperatura, umidità relativa e assorbimento del sottofondo. I tempi saranno più brevi in presenza di temperature più elevate e livelli inferiori di umidità; i tempi saranno più lunghi in presenza di temperature più basse,

livelli di umidità più elevati e sottofondi non assorbenti.

Pulizia

Ultrabond TX57 può essere pulito, finché fresco, da pavimenti o rivestimenti, dagli attrezzi, dalle mani ed indumenti con acqua; una volta essiccato pulire con alcool o con **Pulicol 2000**.

CONSUMO

I consumi variano in relazione alle uniformità del sottofondo e del rovescio del pavimento e della spatola utilizzata.

Spatola MAPEI n. 2: circa 400-450 g/m²
Spatola TKB B1: circa 350-400 g/m²
Spatola TKB B2: circa 400-500 g/m²

IMMAGAZZINAGGIO

In ambiente normale e nelle confezioni originali chiuse **Ultrabond TX57** è stabile per almeno 12 mesi. Teme lunghe esposizioni al gelo.

CONFEZIONI

Ultrabond TX57 è disponibile in fustini da 16 kg.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Ultrabond TX57 non è considerato pericoloso ai sensi delle attuali normative sulla classificazione delle miscele. Si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici. Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI. Per la Scheda Tecnica e le informazioni sulla garanzia più aggiornate, si prega di visitare il nostro sito web www.mapei.com. QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI CONTENUTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVATI RENDERÀ INAPPLICABILI TUTTE LE RELATIVE GARANZIE MAPEI.

Le referenze relative a questo prodotto sono disponibili su richiesta e sul sito Mapei www.mapei.it e www.mapei.com



**Ultrabond
TX57**



IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

6511-1-2017 (I)