

COLOR PRINT



Idropittura traspirante non filmogena per interni.

Classificato secondo la normativa UNI:EN 13300:2002 (certificato n.157\L del 06/05/2011 rilasciato dalla GFC Chimica Srl di Ferrara).

Colore	Bianco + Colori cartella	
Confezioni	Bianco	1 - 2,5 - 4 - 10 - 14 litri
	Colori cartella	1 - 4 - 15 litri
	Base S.S.C.	1 - 4 - 15 litri
Caratteristiche del prodotto		
Composizione	A base di resine copolimero vinilico in dispersione acquosa e cariche selezionate.	
Percentuale in peso di secco resina sul secco totale	7% +/- 1.	
Peso specifico medio	1,600 kg/l.	
Resa	12-14 mq/l per mano.	
Copertura	Buona.	
Riempimento	Ottimo.	
Aspetto del film	Opaco.	
Spessore medio del Film essiccato	75 - 85 micron nelle due mani.	
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo*	34 μ (norma UNI EN ISO 7783-2:2001).	

Strato d'aria equivalente (Sd)* 0,0052 m (norma UNI EN ISO 7783-2:2001).

Grado di trasmissione del vapore acqueo* 4.083,15 g/mq/d (norma UNI-EN 1062-1:2005).

Classe* **V1 alta permeabilità** (norma UNI-EN 1062-1:2005)

***Certificato n° 144/L del 27.07.2009 del laboratorio chimico "GFC CHIMICA srl" di Ferrara**

Classificazione Idropittura per interni – Normativa UNI:EN 13300:2002

Prova	Risultato
Resistenza allo strofinamento ad umido	(Ldft)=65.00 micron dopo 200 cicli di spazzolatura Classe 3
Granulometria	Fine
Brillantezza	Opaco (riflettanza <10 con geometria di 85°)
Potere coprente. Rapporto di contrasto di pitture di colore chiaro a una resa fissata	Opacità con resa di 10 m ² /lt = 97.83% Classe 3 Opacità con resa di 20 m ² /lt = 92.14% Classe 4

Conservazione In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo.

Modo d'impiego

Impiego Idoneo per muri interni laddove si richiede oltre alla resistenza anche la traspirabilità.

Applicazione Pennello o rullo.

Diluizione
Pennello 1° mano al 65% in volume con acqua;
2° mano al 50% in volume con acqua.
Rullo 1° e 2° mano al 30% in volume con acqua.

Temperatura di applicazione 5 - 30 °C.

Sovrapplicazione 3 - 4 ore.

Pulizia degli attrezzi Con acqua, subito dopo l'uso.

Sistemi di applicazione **A) Intonaci nuovi:**
- Accurata pulizia del supporto, per rimuovere eventuale sporco o incoerenze, mediante spazzolatura o carteggiatura.
- Applicare due mani di Color Print, diluite con acqua secondo le modalità sopra riportate.

B) Intonaci vecchi pitturati a calce:

- Accurata carteggiatura o spazzolatura, rimuovendo eventuali vecchie mani di pittura non aderenti.
- Applicare due mani di Color Print, diluite con acqua secondo le modalità sopra riportate.

C) Intonaci molto assorbenti o degradati:

- Accurata carteggiatura o spazzolatura, rimuovendo eventuali vecchie mani di pittura non aderenti.
- Applicare una prima mano a pennello di Color Print, additivata del 10% in volume con Isolante Printal e diluita all'80% in volume con acqua.
- Applicare una mano di Color Print, diluita con acqua secondo le modalità sopra riportate.

Voce di capitolato

Idropittura traspirante non filmogena per interni (tipo Color Print); a base di copolimero vinilico in dispersione acquosa.

Classificato secondo la normativa UNI:EN 13300:2002 (certificato n.157\L del 06/05/2011 rilasciato dalla GFC Chimica Srl di Ferrara).

Percentuale in peso di secco

Resina sul secco totale

Non inferiore al 7% +/- 1.

Fattore di resistenza alla

diffusione del vapore acqueo

34 μ (norma UNI EN ISO 7783-2:2001).

Strato d'aria equivalente (Sd)

0,0052 m (norma UNI EN ISO 7783-2:2001).

Grado di trasmissione

del vapore acqueo

4.083,15 g/mq/d (norma UNI-EN 1062-1:2005).

Classe

V1 alta permeabilità (norma UNI-EN 1062-1:2005).

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.