



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



IDROSIL – IDROMUR

CICLO “ANTIMUFFA “ PER INTERNI

Molte cause concorrono a creare all'interno delle abitazioni le macchie di umidità. Le principali sono: la capillarità dei mattoni, la porosità delle pareti esterne, infiltrazioni dovute a grondaie o manufatti esterni danneggiati, oppure condense di vapore nelle pareti interne più esposte a nord. La macchia di umidità è l'habitat ideale per la formazione delle “muffe” all'interno delle abitazioni. Le “Muffe”, oltre a creare problemi estetici e odori sgradevoli, sono portatrici di inconvenienti di natura igienico-sanitaria, specialmente negli ambienti destinati alla produzione e lavorazione alimentare nei locali pubblici (bar, ristoranti, taverne, ecc..). Le normali idropitture non risolvono il problema “Muffa” se non per un periodo molto breve.

IDROSIL - IDROMUR sono prodotti studiati e collaudati per la protezione omogenea di pareti interne dove è richiesta un'azione permanente contro l'insediamento di flore e faune batteriche con un'ottima durata nel tempo. E' indispensabile l'uso abbinato di entrambi i prodotti.

IDROSIL - Serve per disinfettare e lavare le pareti intaccate da muffe

IDROMUR – Come idropittura che previene il riformarsi delle muffe

CARATTERISTICHE E MODALITÀ D' USO

IDROSIL Cod. 041.0000

Soluzione disinfettante alghicida e fungistatica per il risanamento murale, che agisce, se usato in modo corretto, contro batteri, ficomiceti (muffe), lieviti, alghe, in grado di penetrare in profondità del sottostrato dove hanno sede i miceli dei funghi.

Dopo aver spazzolato bene il muro, diluire il disinfettante al 100% **con** acqua (1 litro di IDROSIL e 1 litro di acqua) e lavare la superficie da trattare in modo accurato con una spugna (almeno 3 volte bagnato su bagnato). Durante l'operazione si consiglia l'uso di guanti e occhiali, in caso di contatto con la pelle lavare con acqua, in caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente per 15 minuti con acqua. Dopo 24 ore applicare due mani di IDROMUR.

IDROMUR Cod. 040.1000

E' un' idropittura “ANTIMUFFA” per interni, di facilissima applicazione, studiata per la protezione di pareti dove è richiesta una eccezionale azione battericida, fungicida, alghicida. La particolare e specifica componente battericida e fungicida consente al prodotto una forte azione antibatterica sufficiente a fornire una protezione microbica idonea, col suo ampio spettro di azione, a coprire una vasta gamma di microrganismi.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche: L'impiego del prodotto fuori dal controllo dell' Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità.



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



IDROMUR “BARRIERA ANTIMUFFA”

COD. 040.1000

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

E' una idropittura per interni che contiene un biocida a bassa tossicità studiato per la protezione microbiologica contro lo sviluppo di funghi ed alghe sulla superficie dei film secchi. IDROMUR è molto efficace nel prevenire lo sviluppo di funghi, alghe, batteri che possono causare l'alterazione estetica delle superfici murali pitturate. La qualità del principio attivo e il suo ampio spettro d'azione è garanzia di lunga durata anche in ambienti dove la formazione di “muffe” è facilitata: produzione e lavorazione alimentare, caseifici, forni, ritrovi pubblici, bagni, cucine ecc..

CICLO CONSIGLIATO

IDROMUR svolge un'azione preventiva contro il riformarsi delle muffe e NON DEVE quindi essere applicato su superfici già intaccate. Per risanare e disinfettare queste pareti è necessario l'impiego di IDROSIL, soluzione disinfettante da diluire con acqua e da impiegare prima di IDROMUR. I due prodotti, IDROSIL soluzione e IDROMUR pittura murale, sono parte integrante di un completo ciclo antimuffa per interni.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Nel caso di superfici murali già contaminate da muffe, diluire IDROSIL disinfettante con acqua nel rapporto 1:1 (ad es. 1 litro di IDROSIL e 1 litro di acqua). Miscelare bene e lavare tutta la superficie da trattare con una spugna. Durante l'operazione si consiglia l'uso di guanti ed occhiali. In caso di contatto con la pelle lavare con acqua e sapone, in caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua. Trascorse 24 - 36 ore spazzolare il muro e procedere quindi all'applicazione di IDROMUR

CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORE	bianco
PESO SPECIFICO a 20° C	1,60 ± 0,05 Kg/lt
DILUIZIONE	I° mano 30-40 % con acqua II° mano 20-30 % con acqua
VISCOSITÀ a 20° C	15000 - 20000 cps (Brookfield RVF)
APPLICAZIONE	pennello - rullo - spruzzo
INTERVALLO FRA LE MANI	5 - 6 ore
RESA TEORICA (per mano)	8 - 10 mq/lt (secondo l'assorbimento del supporto)

Evitare la sovraverniciatura con altre idropitture per non compromettere l'effetto “antimuffa”

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L'impiego del prodotto fuori dal controllo dell'Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità.