

ISOLIN



Prodotto all'acqua per interni ed esterni per la soluzione di macchie di nicotina, caffè, pennarello, fuliggine, perdite d'acqua, alghe, ecc..

Colore	Incolore
Confezioni	1 - 5 litri
Caratteristiche del prodotto	
Composizione	Miscela di sali in soluzione acquosa.
Peso specifico medio	1,010 kg/l
PH	3
Resa	5 - 10 mq/l per mano (dipendente dal tipo di supporto).
Adesione	Ottima.
Essiccazione	1 - 2 ore.
Sopraverniciabilità	Non prima di 8 ore.
Conservazione	In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo.
Modo d'impiego	
Impiego	Per interno ed esterno per la soluzione di macchie.
Applicazione	A pennello.
Diluizione	Pronto all'uso.
Compatibilità	Con nessuna idropittura.

Pulizia degli attrezzi	Con acqua abbondante subito dopo l'uso.
Precauzioni	Coprire con cura tutte le superfici attigue a quelle da verniciare e in particolare, ceramica, mattoni, parquet, marmi, ecc..

Sistemi di applicazione

A) Intonaco nuovo

- Accurata pulizia del supporto, per eliminare le incoerenze superficiali, mediante sistema meccanico e/o manuale.
- Applicare una mano a pennello di Isolin, tal quale.
- Attendere minimo 8 ore per la totale reazione con il supporto. La reazione produce un'evidente sbiancatura.
- Accurata carteggiatura.
- Finire con idropitture traspiranti (Color Print, CP3, Siloxan In, L'Antimuffa Traspirante) o lavabili (Super Printal, Super Printal Opaco, Siloxan Top, Printal).

A) Intonaco vecchio

- Accurata carteggiatura rimuovendo vecchie mani di pittura non bene aderenti.
- Applicare una mano a pennello di Isolin, tal quale.
- Attendere minimo 8 ore per la totale reazione con il supporto. La reazione produce un'evidente sbiancatura.
- Accurata carteggiatura.
- Finire con idropitture traspiranti (Color Print, CP3, Siloxan In, L'Antimuffa Traspirante) o lavabili (Super Printal, Super Printal Opaco, Siloxan Top, Printal)

Note

L'Isolin ha un'ottima capacità di reazione su pitture ad alto contenuto di carbonati e bassa percentuale di legante sintetico (resina acrilica o vinilica), tipo intonaci nuovi, tempere, traspiranti o pitture minerali, poiché l'alta permeabilità di questi prodotti e la loro composizione, generano una reazione chimica.

Per prodotti ad alto contenuto di legante sintetico (resina acrilica o vinilica) tipo idropitture lavabili, si consiglia una prova preventiva, per verificare se avviene la reazione chimica, valutabile sotto forma di evidente sbiancatura. In caso negativo, utilizzare prodotti alternativi come Antifumo o Ancoral PLS al solvente o Hydromask all'acqua. L'applicazione di questi prodotti determina tempi più lunghi per la sovrapplicazione delle relative finiture.

Voce di capitolato

Prodotto trasparente all'acqua, per interni ed esterni, per la soluzione di macchie di nicotina, caffè, pennarello, fuliggine, perdite d'acqua, alghe, ecc. (Tipo Isolin).

Peso specifico medio 1,010 kg/l

PH 3

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.