

## HYDROLAK SOTTOSMALTO



Fondo riempitivo all'acqua, per legno. Linvea non inserisce intenzionalmente formaldeide nel prodotto. Il quantitativo di formaldeide, eventualmente presente, risulterà sempre inferiore ai 10 mg/kg di prodotto; inferiore ai limiti di soglia di rilevazione strumentale e ben al di sotto dei limiti previsti dalla legge.

---

Colore	Bianco
Confezioni	0,750 - 2,5 litri

---

### Caratteristiche del prodotto

Composizione A base di resine acriliche in emulsione acquosa.

Peso specifico medio 1,350 kg/l.

Percentuale in peso di secco resina sul secco totale 35%  $\pm$  3.

Essiccazione a 20 °C e 65% di umidità 4 ore.

Condizioni di impiego  
Temperatura dell'aria 5 - 30 °C.  
Temperatura del prodotto 10 - 30 °C.  
Umidità relativa max 85%.

Sovrapplicazione Minimo 4 ore.

Resa 12 - 14 mq/l.

Spessore del film essiccato 25 micron per mano.

Copertura Ottima.

Riempimento Ottimo.

Aspetto del film	Opaco.
Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.

---

#### Modo d'impiego

Impiego	Per applicazioni su legno, come fondo riempitivo prima di finire con smalto Hydrolak Lucido o Satinato o Opaco.
Applicazione	Pennello o rullo a pelo raso.
Diluizione	Pronto all'uso. Se necessario max 5-10% in volume con acqua.
Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso.

---

Sistemi di applicazione	<b>A) Legno nuovo:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Applicare una o due mani di Hydrolak Sottosmalto, secondo le indicazioni sopra riportate, carteggiando tra una mano e l'altra.</li><li>- Finire con Hydrolak Lucido o Satinato o Opaco.</li></ul> <b>B) Legno già verniciato:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Accurata carteggiatura delle superfici, rimuovendo eventuali vecchie mani di pittura non coese e nel contempo ridurre i dislivelli.</li><li>- Applicare una o due mani di Hydrolak Sottosmalto, secondo le indicazioni sopra riportate, carteggiando tra una mano e l'altra.</li><li>- Finire con Hydrolak Lucido o Satinato o Opaco.</li></ul>
-------------------------	--

#### **Avvertenza**

Non applicare in condizioni climatiche avverse. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, è richiesto un continuo ricambio d'aria.

---

#### **Voce di capitolato**

Fondo riempitivo all'acqua per legno (tipo Hydrolak Sottosmalto); a base di resine acriliche in emulsione acquosa.

Peso specifico medio	1,350 kg/l.
Percentuale in peso di secco resina sul secco totale	35% $\pm$ 3.
Spessore del film essiccato	25 micron per mano.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.  
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.