

# AGUAPLAST®

## WOODLITE VTR REINFORCED

STUCCO FLESSIBILE **IN PASTA**,  
RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO

**Per Riempimento, Riparazione e  
Stuccature su Legno**

### IMPIEGHI

- Per eliminare e riempire buchi, imperfezioni e stuccature su legno.
- Per **esterno ed interno**.



### CARATTERISTICHE

- Eccellente aderenza su tutti i tipi di legno.
- Eccellente capacità riempitiva fino a 20 mm. Leggero, con microsferi. Minimo ritiro.
- Molto flessibile e rinforzato con fibra di vetro: resistente alle dilatazioni del legno con variazioni fino al 20%.
- Senza solventi.
- Molto resistente agli agenti atmosferici.
- Facile da applicare e carteggiare.
- Pigmentabile.
- Verniciabile appena asciutto.
- Non è un prodotto di finitura, è un prodotto da riparazione.

# SCHEDA TECNICA

## MODO DI UTILIZZO

I supporti da trattare devono essere sani e puliti, consistenti, liberi da polveri. Eliminare le polveri come le parti mal aderite, togliere le vecchie pitture, sanare le superfici; se necessario proteggere le eventuali parti metalliche presenti sui supporti con prodotto anticorrosivo e/o isolante. Per applicazioni su supporti in legno vecchi e/o verniciati, procedere sverniciando preventivamente il supporto e/o carteggiando finemente facendo in modo che woodlilte possa aggrapparsi ed essere ricevuto dalla parte da riparare. Amalgamare il prodotto nel tubo prima di utilizzarlo. Dopo l'uso, espellere l'aria all'interno del tubo e mantenerlo ben chiuso.



## PRECAUZIONE

- Non applicare il prodotto a temperatura inferiore a 5° C.
- Non applicare su superfici con umidità permanente.

## DATI TECNICI

### Prodotto

Legante	Copolimeri idrosolubili in fase acquosa e fibra di vetro
Diluente	Acqua
Densità apparente della pasta	Circa. 1,40 gr/cm <sup>3</sup>
Consistenza	Pasta
Colore	Neutro (tinteggiabile con coloranti all'acqua o universali max 5%), Ciliegio, Rovere, Mogano, Noce Chiaro, Noce Scuro, Mogano Chiaro, Faggio, Wenge
Granulometria	< 200 µ: Fino

### Applicazione

Temperatura d'Applicazione	Da 5° a 30 °C
Attrezzo	Spatola
Pulizia	Pulire gli attrezzi con acqua
Spessore d'Applicazione	10 mm maximo
Tempo di Essiccazione (23°C, 65% umidità, sopra lastra di gesso)	2-4 ore, relativamente allo spessore, clima e alle condizioni e umidità del legno
Carteggiabile / Verniciabile / Sverniciabile	Dopo essiccazione completa

# SCHEDA TECNICA

## CONSERVAZIONE

12 Mesi se conservato chiuso, in ambiente fresco ed asciutto, lontano da temperature estreme.

## SICUREZZA

Il prodotto se a contatto con gli occhi può irritare.  
Per più informazione consultare la Scheda Dati di Sicurezza.

## CONFEZIONI – GAMMA DI COLORI



Mogano Chiaro	<b>NUOVO</b>		Ref. 65610
Faggio	<b>NUOVO</b>		Ref. 65620
Ciliegio	<b>NUOVO</b>		Ref. 65630
Wenge	<b>NUOVO</b>		Ref. 65640
Neutro			Ref. 65650
Rovere			Ref. 65660
Mogano			Ref. 65670
Noce chiaro			Ref. 65680
Noce scuro			Ref. 65690

Ref.  
Tubo 125ml

Cartone  
12 pezzi

Bancale  
120 cartoni

### Osservazioni Generali

La presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Data la molteplicità d'uso del prodotto questi dati non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non può esimersi dall'utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d'acquisto. Assicurazioni o garanzie rilasciate da nostri dipendenti o collaboratori devono essere sempre confermate per iscritto. Eventuale indicazioni sull'idoneità e sul consumo del prodotto, senza aver personalmente preso visione dell'oggetto da trattare, non hanno alcun valore e dopo il sopralluogo devono essere confermate per iscritto. Verificare l'esatto consumo con una prova sull'oggetto.



**Beissier, S.A.**

Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 E-20100 Rentería.  
Tel.: (34) 902 100 250 Fax: (34) 902 100 249  
e-mail: [beissier@beissier.es](mailto:beissier@beissier.es) [www.beissier.es](http://www.beissier.es)

