

## RUWA YACHT



Vernice trasparente per ambienti marini ed imbarcazioni

Colore	Incolore
Confezioni	0,500 - 1 - 4 litri
Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di resine alchiliche.
Peso specifico medio	0,930 kg/l
Residuo secco in peso	58% $\pm$ 2
Essiccazione	Fuori polvere 2 ore Asciutto 6 ore Indurito 24 ore
Sovrapplicazione	Dopo 16 ore.
Resa	16-18 mq/l per mano.
Aspetto del film	Lucido.
Spessore medio del film applicato	15-20 micron per mano.
Copertura	Trasparente.
Riempimento	Ottimo.
Resistenza agli agenti atmosferici	Ottima.

Resistenza all'acqua	Ottima.
Temperatura di applicazione	5-30 °C.
Umidità relativa	80% max.
Conservazione	In confezioni ben chiuse.

---

#### Modo d'impiego

Impiego	Specifico per legni che devono sopportare condizioni molto critiche come ambienti marini o di alta montagna.
Applicazione	Pennello o spruzzo.
Diluizione	Pennello: 5-10% in volume con Diluente Sintetico 914090L. Spruzzo: 10% in volume con Diluente Sintetico 914090L.
Pulizia degli attrezzi	Con Diluente Sintetico 914090L subito dopo l'uso.

---

Sistemi di applicazione	<p><b>A) Legno nuovo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accertarsi prima della verniciatura che il legno non abbia un tasso di umidità superiore al 18%.</li> <li>- Applicare una mano, a pennello, di Imprex, non diluita.</li> <li>- Ad essiccazione avvenuta prevedere una leggera carteggiatura.</li> <li>- Applicare due mani, a pennello, di Ruwa Yacht, diluite al 10% in volume con Diluente Sintetico 914090L.</li> <li>- Applicare una mano, a pennello, di Ruwa Yacht, diluita al 5% in volume con Diluente Sintetico 914090L.</li> </ul> <p><b>B) Legno vecchio</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accurata carteggiatura, rimuovendo eventuali vecchie mani di vernici non ben aderenti.</li> <li>- Ritoccare le parti scoperte, con Imprex, non diluito.</li> <li>- Applicare una mano, a pennello, di Ruwa Yacht, diluita al 10% in volume con Diluente Sintetico 914090L.</li> <li>- Ad essiccazione avvenuta prevedere una leggera carteggiatura.</li> <li>- Applicare una mano, a pennello, di Ruwa Yacht, diluita al 5% in volume con Diluente Sintetico 914090L.</li> </ul>
-------------------------	---

#### Note

Attendere minimo 16 ore tra una mano e l'altra, dipendente dalle condizioni meteo e del supporto. Non applicare su supporti esposti direttamente ai raggi solari, proteggendoli per almeno 24 ore successive, da eventuali piogge

### **Avvertenza**

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali(maschera)  
Operazioni di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi.

---

### **Voce di capitolato**

Vernice trasparente brillante specifica per ambienti marini e di alta montagna (Tipo Ruwa Yacht); a base di resina alchidica.

Peso specifico medio            0,930 kg/l.

Residuo secco in peso        58% +/- 2.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.